

# IK10+

## Test Prisma Light Eliott

**Tillverkare**

PrismaTibro AB

**Adress**

Järnvägsgatan 19, SE-543 50 Tibro, Sweden

**Testdatum**

2014-04-29

**Testad produkt**

Prisma Light Eliott, identisk konstruktion oavsett modell


**Impact test vid +20°C**

Vikt [kg]	Avstånd [m]	Anslagsenergi [J]	Resultat
12,9	0,4	50,5	Repor på ytan, inga sprickor eller otätheter
12,9	1,0	126,4	Repor på ytan, inga sprickor eller otätheter
12,9	1,7	214,8	Repor på ytan, smärre deformation, inga sprickor eller otätheter

**Impact test vid -40°C**

Vikt [kg]	Avstånd [m]	Anslagsenergi [J]	Resultat
12,9	0,4	50,5	Repor på ytan, inga sprickor eller otätheter
12,9	1,0	126,4	Repor på ytan, inga sprickor eller otätheter

Tibro 2019-11-12



Per Hermansson, R&amp;D